

Technický list výrobku**DUALLINK volně sypaný drcený polystyren, kuličky EPS****Kód označení: EPS – EN 13163**

P.č.	Vlastnosti	Deklarované hodnoty
1	Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK]	0,039
2	Reakce na oheň	E
3	Objemová hmotnost ρ [kg/m ³]	14 - 18
4	Dlouhodobá nasákavost [%]	5,0
5	Propustnost vodní páry	1,2 - 1,8
6	Zrnitost (frakce) (mm)	1 - 6
7	Balení	Pytel – 0,5m ³ Volně ložený – foukáním z cisterny

Výrobek v souladu s ČSN EN 13 163 A2:2017

Výroba: drcením na dvoustupňovém speciálním jednoúčelovém zařízení k recyklaci polystyrenu firmy Voran Maschinen GmbH s vybíjením statické elektřiny z hotového výrobku. K výrobě používán pouze pečlivě tříděný materiál splňující předepsané normy.

Použití:

Stavebnictví- výroba lehčených betonových směsí LC dle ČSN EN 206+A1 , sypaná či foukaná tepelná izolace v konstrukcích střech, krovů, podlah a dutin , zateplení šachet vzduchotechniky, akumulčních nádrží, výměníku tepla, rozvodů vody, výplň dutých cihel, izolace přízdívek a mezer, protihluková izolace apod.

Nábytkářský průmysl – náplň sedacích vaků, matrací pro zvířecí pelišky

Ostatní použití – v zahradnictví k odlehčení těžkých zemin, zábavní průmysl – jako umělý sníh, výplň přepravních obalů křehkých předmětů, např. skleněné lustry.

Vydal: DUALLINK s.r.o. , Na Zlaté stoce 591/5 , 370 05 České Budějovice**Dne :** 1.12.2021

Duallink s.r.o.
Na Zlaté stoce 5
370 05 České Budějovice
IČO: 26108143, DIČ: CZ26108143
Tel.: 602 461 304



Duallink s.r.o.
DIČ: CZ26108143
Tel: +420 602 461 304

Na Zlaté stoce 591/5
370 05 České Budějovice
info@duallink.cz